

PEINTURE NORDIQUE

Extérieur

La peinture Nordique est une peinture authentique de terre rouge cuite de manière traditionnelle. Sa recette date du XVI^e siècle.

Très couvrante, elle est très facile à appliquer, a une rendu mat et une excellente tenue dans le temps. Elle laisse respirer et préserve le support.

DESTINATION

Extérieur. Les surfaces en bois rabotées grossièrement, non peintes ou huilées ou peintes avec une peinture de même type. Les bardages et boiseries bruts et rabotés ne peuvent être peints qu'après un temps de séchage et d'exposition de 2 ans. Cette peinture ne convient pas pour les surfaces lisses ou déjà peintes. En intérieur, il est préférable d'utiliser les finitions INTO.

QUALITÉS

Composée de matières premières écologiques et renouvelables, la peinture nordique ne contient aucun solvant ou co-solvant. Exempte de siccatif, le séchage lent assure une bonne absorption par le support et une bonne adhérence. Elle reprend la recette traditionnelle du XVI^e siècle et est fabriquée de manière artisanale.

COMPOSITION

Huile de lin cuite, farine de seigle ou de froment, sulfate de fer, anti-mousse, pigments (terres, ocres) selon les teintes.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi - aspect mate,
Densité environ 1,4 kg par litre (variable selon les teintes),
Rendement de 3 à 5m² selon les surfaces brutes ou rabotées,
Temps de séchage à 20°C – 1 à 3 jours,
Il est possible de diluer la 1^{ère} couche avec 50% d'anti-mousse
Recouvrable en 4 jours,
Séchage à cœur en 10 jours environ,
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,
Existe en 3, 10 et 20 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou pinceau en fibres naturelles (soie de porc).

APPLICATION

La peinture à nordique s'applique en 2 couches épaisses à 4 jours d'intervalle. La peinture ne contenant pas de siccatif, il est nécessaire de bien laisser sécher à cœur durant 10 jours après la 2^{ème} couche. Le séchage se fait par oxydation à l'air.

Appliquer par temps sec mais nuageux. Ne pas peindre en plein soleil ni sous la pluie. Un taux d'humidité du bois de 15% au maximum et à un taux d'humidité de l'air en dessous de 95%. La température relative doit être de plus de 0°C. Il est conseillé de bien remuer la peinture avant et pendant l'utilisation.

TENUE DANS LE TEMPS



Cette peinture a été testée par un laboratoire selon les normes NF EN 13722 et NF EN ISO 2409 pour la tenue dans le temps. Les résultats mettent en avant une très bonne tenue dans le temps (absence d'écaillage et de fissure de film) ainsi qu'une excellente tenue de la teinte dans le temps.

MISE À LA TEINTE

Selon le nuancier extérieur des peintures nordiques. Nos pigments sont préparés à l'huile de lin afin d'assurer une parfaite miscibilité entre le pigment et la peinture et une excellente tenue dans le temps de la couleur.

MISE EN OEUVRE

Surfaces peintes Enlever les restes de peinture (acrylique, laque, alkydes, glycéro) avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible. Il est possible d'utiliser le décapant écologique Uula Color. Lavez les surfaces avec l'agent-lavant Uula Color. Matifier la surface pour assurer et renforcer l'adhérence. En cas de changement de teinte, il convient de bien ôter toute la peinture précédente.

Surfaces neuves Bien dépoussiérer les surfaces avant de poser la première couche diluée à 50% avec l'agent anti-mousse pour une parfaite absorption de la peinture. En cas de pose en 1 couche, il convient de poser la peinture pure et non diluée.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy. 10/2016

COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/d : 130 g/l

Contient au maximum : 0g/l

