

MONUMENT



HISTORIQUE

Primaire intérieur INTO

Intérieur

Primaire pour supports bois et minéraux. Convient à toutes les finitions intérieures (murs, meubles, sols, portes...). murale respirante traditionnelle. Ne contient ni acrylique, ni latex.

DESTINATION

Intérieur. Les surfaces en bois, les surfaces minérales, les plaques de plâtre peintes ou non.

QUALITÉS

Primaire en phase aqueuse sans acrylique no latex.

COMPOSITION

Huile de lin, huile de ricin, dioxyde de titane, carbonate de calcium, eau.
Sans acrylique ni latex.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect mat – blanc ou neutre,
Densité environ 1,4 kg par litre,
Rendement de 7 à 10m² selon les surfaces,
Temps de séchage à 20°C – 4 heures,
Recouvrable après 4 à 6 heures,
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,
Existe en 0,9, 2,7 et 9 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, Brosse en fibres naturelles (soie de porc), rouleau 13mm, pistolet airless.

APPLICATION

Le primaire s'applique en 1 couche sur toute la surface à peindre. au rouleau ou à la brosse en croisant bien le geste.
Taux d'humidité de l'air en dessous de 80%. La température relative doit être de plus de 5°C, ne pas peindre en plein soleil. Il est conseillé de bien remuer la peinture avant et pendant l'utilisation.

MISE À LA TEINTE

Selon la teinte de finition, le primaire peut faire l'objet d'une fausse teinte (en cas de teinte vive par exemple).

MISE EN OEUVRE

Préparation

Gratter les peintures écaillées, matifier les surfaces satinées ou brillantes et laver si nécessaire avec l'agent lavant. Sur le bois, traiter les nœuds avec de la gomme laque pour faciliter l'accroche. Les trous doivent être traités avec de l'enduit de rebouchage ou du mastic pour le bois.

Finition

Appliquer 1 couche de primaire. Sur les supports poreux, il est possible de diluer le primaire avec 15% d'eau au maximum.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy. 10/2016

COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/h : 30 g/l

Contient au maximum : 0g/l

