

MONUMENT



HISTORIQUE

Glacis à l'huile - iLONA

Intérieur

idéale pour la protection des boiseries en intérieur : plan de travail, tables, tablettes, mobilier, portes. Le glacis permet de travailler la transparence ou la teinte en laissant le veinage du bois apparent. Ne contient ni acrylique, ni latex.

DESTINATION

Intérieur. Les surfaces en bois fortement sollicitées pour en assurer une bonne protection.

QUALITÉS

Glacis transparent composé d'huile de lin. Ne convient pas pour un usage extérieur.

COMPOSITION

Eau, huile de lin, huile de ricin, huile de poisson, carbonate de calcium en faible quantité. Sans acrylique ni latex.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect velouté – neutre,
Densité environ 1,05 kg par litre,
Rendement de 6 à 15m² selon les surfaces,
Temps de séchage à 20°C – 1 heure,
Résistance au frottement
+ 5000 brossages (SFS 3755),
Recouvrable après 6 à 12 heures selon les conditions,
Séchage à cœur en 10 jours environ,
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,
Existe en 0,9, 2,7 et 9 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, Brosse ou pinceau à vernir en fibres naturelles (soie de porc), rouleau laqueur.

APPLICATION

La glacis s'applique en 2 ou 3 couches au rouleau ou à la brosse en croisant bien le geste. La peinture ne contenant pas de siccatif, il est nécessaire de bien laisser sécher à cœur durant 10 jours après la dernière couche. Éviter les agressions trop importantes durant le 1er mois. En cas de lavage, utiliser un agent de lavage doux et écologique. Taux d'humidité de l'air en dessous de 80%. La température relative doit être de plus de 10°C, ne pas peindre en plein soleil. Il est conseillé de bien remuer la peinture avant et pendant l'utilisation.

MISE À LA TEINTE

Le glacis iLONA se teinte en code RAL, NCS, nuancier intérieur en teintes pastel et vives.

MISE EN OEUVRE

Glacis incolore

Appliquer 1 à 3 couches de glacis iLONA. Entre chaque couche, attendre de 6 à 12 heures, puis égrener avec un papier fin 120 ou un tampon abrasif. Bien aspirer les poussières.

Glacis teinté

Appliquer 1 à 2 couches de glacis teinté selon l'aspect et l'opacité souhaités. La couleur initiale du support doit être prise en compte lors du choix des couleurs. Une teinte foncée sera plus complexe à recouvrir qu'une teinte claire en glacis.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy. 10/2016

COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/h : 30 g/l

Contient au maximum : 0g/l

