

## ■ Primaire Anti-Rouille - Intérieur / Extérieur

Autres Produits

MONUMENT



HISTORIQUE

Protection des métaux ferreux contre la corrosion due aux actions atmosphériques de l'eau et de l'air avant l'application d'une peinture à l'huile de lin.

### DESTINATION

Intérieur / Extérieur. Les surfaces en métaux ferreux.

### QUALITÉS

Primaire en phase aqueuse sans acrylique ni latex, ni oxyde de zinc, ni acide phosphorique, siccatif sans plomb. Couleur Bordeaux.

### COMPOSITION

Huile de lin, pigment, kaolin, huiles naturelles, eau, siccatif sans plomb. Sans acrylique ni latex.

### CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect mat – bordeaux,  
Densité environ 1,4 kg par litre,  
Rendement de 10 à 20m<sup>2</sup> selon les surfaces,  
Temps de séchage à 20°C – 24 heures,  
Recouvrable après 24 heures,  
Nettoyage des outils : Solvant végétal ou diluant universel. Rincer à l'eau claire,  
Existe en 1 et 2,5 litres.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, Brosse en fibres naturelles (soie de porc), rouleau 13mm.

### APPLICATION

Le primaire s'applique en 2 couches à 24 heures d'intervalle sur toute la surface à peindre. au rouleau ou à la brosse en croisant bien le geste.  
Taux d'humidité de l'air en dessous de 60%. La température relative doit être de plus de 15°C, ne pas peindre en plein soleil. Il est conseillé de bien remuer la peinture avant et pendant l'utilisation.

### TEST Anti-Corrosion



Ce produit a été testée par un laboratoire selon les normes DIN EN ISO 12944-6 grade : C2 pour la tenue dans le temps. Les résultats mettent en avant une bonne tenue dans le temps de l'anti-corrosion du produit.

### MISE À LA TEINTE

Pas de teinte possible, couleur bordeaux.

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation

Le support doit être sec, propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter. Éliminer les anciennes couches de peintures, éliminer soigneusement les anciennes traces de rouilles par brossage du métal à la brosse métallique ou par sablage. Égaliser ensuite par ponçage. Nous vous invitons à toujours faire un essai préalable sur une petite surface avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces.

#### Finition

Bien agiter avant l'application. Ne pas travailler sous 15°C. Appliquer à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation en deux couches fines et régulières, en évitant les surplus. Dès séchage complet de l'anti-rouille, appliquer sans délai la peinture à l'huile de lin veloutée.

### STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

### CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuoote Oy. 10/2016

### COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/f : 130 g/l

Contient au maximum : <2g/l

